

Ficha técnica	
Código de producto	0123000
Edición	V02. Octubre 2015

EUROMAIL[®] MARINO

Descripción del producto

Esmalte sintético de acabado brillante resistente a la intemperie y a los rayos solares. Buena brochabilidad. Flexible.

Campo de aplicación

Protección y decoración de acero y madera expuestos al exterior y en ambientes marinos moderados. Sólo para uso en instalaciones industriales.

Características técnicas

Naturaleza	Resina Alquídica Gliceroftálica
Acabado	Brillante
Color	Blanco.
Densidad (kg/l)	1,10± 0.01
Viscosidad	200 segundos Copa Ford nº 4 a 25° C
Pigmentos	Inorgánicos estables a la luz
Secado	Al tacto 3 horas a 20° C
Repintado	24 horas
Rendimiento	12 – 15 m ² por litro y mano
% Materia no volátil	73% en peso

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Madera: eliminar restos de residuos o suciedad, lijar e imprimir con IMPRIMACION SELLADORA o bien un fondo de poliuretano 2C. Dejar secar y acabar con EUROMAIL MARINO.
Hierro: eliminar restos de óxido y cascarilla y aplicar ANTIOXIDANTE GRIS, o bien MAREPOX FZ-NV. Dejar secar 12 horas y acabar con EUROMAIL MARINO.
Hierro Galvanizado: eliminar contaminantes y suciedad y aplicar GLOBAL PRIMER. Dejar secar 12 horas y acabar con EUROMAIL MARINO.

Superficies pintadas

Si el esmalte está en buenas condiciones se deberá lijar y eliminar los restos de pintura mal adherida. Si el esmalte está en malas condiciones se recomienda decapar totalmente la superficie. Una vez limpia proceder a la preparación descrita para superficies nuevas en función de cada tipo de sustrato a pintar.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Temperatura de aplicación	No pintar por debajo de los 5°C temperatura ambiente ni con una humedad relativa superior al 80% o en sustratos mal preparados.
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	12 / 24 horas
Diluyente adecuado	Brocha y rodillo: al uso. En el caso de requerir dilución usar la mínima cantidad necesaria a DISOLVENTE AL-5. Pistola aerográfica: DISOLVENTE AR-5
Limpieza de herramientas	DISOLVENTE LIMPIEZA ó DISOLVENTE AL-5
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.
Envases	
Formatos de envase	0,75 L y 4 L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	En embalaje original no abierto, 24 meses desde la fecha de fabricación a temperaturas comprendidas entre 5 y 40 °C.