

Ficha técnica	
Código de producto	0102000
Edición	V01. Junio 2014

EUROMAIL[®] SINTETICO MATE

Descripción del producto

Esmalte sintético mate, se caracteriza por su alto poder cubriente, bajo amarilleo y facilidad de aplicación.

Campo de aplicación

Para la decoración y protección de cualquier superficie interior debidamente tratada e imprimada. Aplicación a brocha, rodillo y/o pistola. Sólo para uso en instalaciones industriales.

Características técnicas

Naturaleza	Resina Alquídic Uretanada
Acabado	Satinado. Brillo 60°=35±2 GU
Color	Blanco y negro
Densidad (kg/l)	1.40 ± 0.10
Viscosidad	200-300 segundos Copa Ford nº 4
Secado	1 – 2 horas al tacto
Repintado	24 horas
Rendimiento	10 – 12 m ² por litro y mano dependiendo del espesor y absorción del sustrato
% Sólidos en peso	68±2

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Madera: eliminar restos de residuos o suciedad, lijar e imprimir con IMPRIMACION SELLADORA o bien un fondo de poliuretano 2C. Dejar secar y acabar con EUROMAIL SATINADO.

Hierro: eliminar restos de óxido y cascarilla y aplicar ANTIOXIDANTE GRIS, o bien MAREPOX FZ-NV. Dejar secar 12 horas y acabar con EUROMAIL SATINADO.

Hierro Galvanizado: eliminar contaminantes y suciedad y aplicar GLOBAL PRIMER. Dejar secar 12 horas y acabar con EUROMAIL SATINADO.

Superficies pintadas

Si el esmalte está en buenas condiciones se deberá lijar y eliminar los restos de pintura mal adherida. Si el esmalte está en malas condiciones se recomienda decapar totalmente la superficie. Una vez limpia proceder a la preparación descrita para superficies nuevas en función de cada tipo de sustrato a pintar.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Pistola aerográfica, rodillo y brocha
Temperatura de aplicación	No pintar por debajo de los 10°C temperatura ambiente ni con una humedad relativa superior al 80%.
Nº de manos	Dos
Diluyente adecuado	Brocha: DISOLVENTE AL-5 La mínima cantidad necesaria para lograr una buena aplicación Pistola aerográfica: DISOLVENTE AR-5 Entre un 10 y un 20%
Limpieza de herramientas	DISOLVENTE UNIVERSAL LIMPIEZA ó DISOLVENTE AL-5
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.
Envases	
Formatos de envase	0,75 L y 4 L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	En embalaje original no abierto, 24 meses desde la fecha de fabricación a temperaturas comprendidas entre 5 y 40 °C.