

Ficha técnica	
Código de producto	0102000
Edición	V04. Diciembre 2022

EUROMAIL® SINTETICO SATINADO

Descripción del producto

Esmalte sintético satinado, se caracteriza por su alto poder cubriente, resistencia al rayado, bajo amarilleo y facilidad de aplicación.

Campo de aplicación

Para la decoración y protección de cualquier superficie interior/externo debidamente tratada e imprimada. Aplicación a brocha y/o rodillo.

Características técnicas

Naturaleza	Resina Alquídica Uretanada Alifática
Acabado	Satinado. Brillo 60°=35±2 GU
Color	Blanco, negro, colores carta EUROMAIL® y MVIC DECOR COLOR SYSTEM
Densidad (kg/l)	1-1,3 dependiendo del color
Viscosidad	200-300 segundos Copa Ford nº 4
Secado	1 – 2 horas al tacto
Repintado	24 horas
Rendimiento	10 – 12 m ² por litro y mano dependiendo del espesor y absorción del sustrato
% Sólidos en peso	70%

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Madera: eliminar restos de residuos o suciedad, lijar e imprimir con IMPRIMACION SELLADORA o bien un fondo de poliuretano 2C. Dejar secar y acabar con EUROMAIL SATINADO.

Hierro: eliminar restos de óxido y cascarilla y aplicar ANTIOXIDANTE GRIS, o bien MAREPOX FZ-NV. Dejar secar 12 horas y acabar con EUROMAIL SATINADO.

Hierro Galvanizado: eliminar contaminantes y suciedad y aplicar GLOBAL PRIMER. Dejar secar 12 horas y acabar con EUROMAIL SINTETICO SATINADO.

Superficies pintadas

Si el esmalte está en buenas condiciones se deberá lijar y eliminar los restos de pintura mal adherida. Si el esmalte está en malas condiciones se recomienda decapar totalmente la superficie. Una vez limpia proceder a la preparación descrita para superficies nuevas en función de cada tipo de sustrato a pintar.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Pistola, rodillo y brocha
Temperatura de aplicación	No pintar por debajo de los 10°C temperatura ambiente ni con una humedad relativa superior al 80%.
Nº de manos	Dos
Diluyente adecuado	Brocha: DISOLVENTE AL-5 La mínima cantidad necesaria para lograr una buena aplicación Pistola aerográfica: DISOLVENTE AR-5 Entre un 10 y un 20%
Limpieza de herramientas	DISOLVENTE LIMPIEZA ó DISOLVENTE AL-5
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.
Envases	
Formatos de envase	0,75 L y 4 L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	En embalaje original no abierto, 24 meses desde la fecha de fabricación a temperaturas comprendidas entre 5 y 40 °C.