

Ficha técnica	
Código de producto	0836
Edición	Diciembre 2023

EUROVIC® 2

Descripción del producto

Pintura plástica mate de interiores destinada a la alta decoración. Disponible en todos los colores de la gama DECOR COLOR SYSTEM, sistema de colores al instante. Resistencia al frote húmedo clasificación según DIN EN 13300: Clase 2.

Campo de aplicación

Formulada especialmente para la decoración de interiores, paredes y techos, con un alto rendimiento y un bello aspecto de acabado. Muy buena resistencia al frote húmedo.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno-acrílico
Acabado	Mate
Color	Disponibles todos los colores de la gama DECOR COLOR SYSTEM
Densidad (kg/l)	1,35±0,05
Viscosidad	110±5
Secado	20 – 30 minutos al tacto
Repintado	3-4 horas
Rendimiento	Aproximadamente 9-10 m ² por litro y mano
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: 14 g/L
Contenido en sólidos	Aproximadamente 55% ± 2 en peso dependiendo del color

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflouescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso o Cemento: Con EUROVIC 2 diluido un 15 % para la primera mano. En yesos proyectados: Plastimat GP.

Pladur: con Plastimat PD

Madera: SELLACRIL IMPRIMACION.

Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX 2 C FZ-NV. Galvanizado: Global Primer ó MAREPOX 2 C FZ-NV

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente EUROVIC 2.

Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar EUROVIC 2.

En paredes propensas a la aparición de humedad imprimir con Fungistop Plus. Dejar secar totalmente.

En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación. Dejar secar 12 horas.

Modo de empleo

Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola, airless
Temperatura de aplicación	Superior a 7º C
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	3-4 horas
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	10-15%
Limpieza de herramientas	Agua

Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	Tres tipos de bases: Blanca, Semiblanca y Transparente disponibles en envases de 0,75 lt, 4 lt y 15 lt.
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	12 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40°C