

Ficha técnica	
Código de producto	08032
Edición	Abril 2010

EUROVIC® DECOR

Descripción del producto

Pintura plástica de decoración satinada con una buena relación calidad-precio. Resistencia al frote húmedo clase 2 según DIN EN 13300.

Campo de aplicación

Para la decoración y protección de superficies interiores y exteriores donde se requiera un acabado satinado y una gran resistencia al frote húmedo.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno acrílico
Acabado	Satinado
Color	Blanco
Densidad (kg/l)	1,3
Viscosidad	2500 cP a 25°
Pigmentos	Inorgánicos
Secado	30-60 minutos al tacto a 23°C
Repintado	4-6 horas
Rendimiento	Aproximadamente 10-12 m ² por litro y mano.
VOC's (g/L)	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: 2.3
Contenido en sólidos	51% ± 1 en peso

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso o Cemento: Con Plastimat E diluido un 10 - 15 %. En yesos proyectados: Plastimat GP.

Pladur: con Plastimat PD

Madera: IMPRIMACION SELLADORA.

Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX 2 C FZ.

Galvanizado: GLOBAL PRIMER

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente EUROVIC DECOR.
Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar EUROVIC DECOR. En paredes propensas a la aparición de humedad imprimir con Fungistop.

En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación.

En superficies exteriores pulverulentas, limpiar y aplicar Imprimación Fondos Absorbentes.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola y airless
Temperatura de aplicación	Superior a 7°C
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	4-6 horas
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	5 – 10 %
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	4 L y 15 L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas entre 5 y 40°C en envase original