

Ficha técnica	
Código de producto	0836
Edición	V03 Diciembre 2020

EUROVIC® E

Descripción del producto

Pintura plástica mate de interiores basada en polímeros estireno acrílicos. Disponible en todos los colores de la gama DECOR COLOR SYSTEM, sistema de colores al instante. Alta lavabilidad, clase 2 (según ISO 13300).

Campo de aplicación

Formulada especialmente para la decoración de interiores, paredes y techos. Presenta un buen rendimiento y un bello aspecto de acabado.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno-acrílico
Acabado	Mate
Color	Disponibles todos los colores de la gama EUROVIC DECOR SYSTEM
Densidad (kg/l)	1,40 ± 0,05
Viscosidad Stormer (KU, 25°C)	103 ± 1 KU
Secado	20 – 30 minutos al tacto a 20°C
Repintado	3-4 horas
Rendimiento	Aproximadamente 9-10 m ² por litro y mano
Resistencia al frote húmedo (ISO 11998)	Clase 2
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: 2.6 g/L
Contenido de no volátiles (% en peso)	55 ± 1

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso o Cemento: Con EUROVIC E diluido un 15 %. En yesos proyectados: Plastimat GP.

Pladur: con Plastimat PD

Madera: imprimir con SELLACRIL IMPRIMACION.

Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX 2 C FZ-NV. Galvanizado: GLOBAL PRIMER; MAREPOX 2 C FZ-NV.

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente EUROVIC E.

Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar EUROVIC E.

En paredes propensas a la aparición de humedad imprimir con Fungistop PLUS. Dejar secar completamente antes de aplicar EUROVIC E.

En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación o Tixotrópica Aislante. Dejar secar 12 horas antes de aplicar EUROVIC E.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola, airless
Temperatura de aplicación	Superior a 7° C
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	3-4 horas
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	10-15%
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo, así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	0,75 L, 4 L y 15 L.
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40°C en envase original sin abrir