

Ficha técnica	
Código de producto	0811
Edición	V04. Octubre 2017

EUROVIC® ECOLOGIC

Descripción del producto

Pintura plástica mate de alta calidad para la decoración de paredes y techos de interiores 100% ecológica. Certificada con la Etiqueta Ecológica Europea (nº registro ES-CAT/044/002). Excelente lavabilidad. Resistencia al frote húmedo clasificación según DIN EN 13300: Clase 2. Acabado de gran cubrición extra mate. Facilidad de aplicación, no salpica. Transpirable al vapor de agua. Libre de formaldehído. Clasificación reacción al fuego A2 s1 d0 según norma EN 13501-1:2007 (EUROCLASES).

Campo de aplicación

Exenta de solventes o coalescentes, EUROVIC ECOLOGIC es idónea para la decoración de interiores, paredes y techos, en dormitorios y locales públicos, escuelas, hospitales, en los que se requiera una ocupación inmediata. Sin olor. Colores formulados con pigmentos naturales.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno-acrílico
Acabado	Mate
Color	Disponibles todos los colores de la GAMA NATURAL
Densidad	1,50±0.02 kg/L en función del color
Viscosidad Stormer	115±2 KU a 25°C
Secado	30 minutos al tacto a 23°C
Repintado	3-4 horas
Rendimiento	En función de la absorción del sustrato: 8-12 m ² por litro y mano
Clasificación reacción al fuego	A2 s1 d0 según norma EN 13501-1:2007
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: blanco:<1 g/l; colores:<5.5 g/l
Contenido en sólidos	37% en volumen; 55% en peso

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso o Cemento: Con EUROVIC ECOLOGIC diluido un 15 %. En yesos proyectados: Plastimat GP.

Pladur: con Plastimat PD

Madera: SELLACRIL IMPRIMACION.

Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX 2 C FZ-NV. Galvanizado: GLOBAL PRIMER o MAREPOX 2 C FZ-NV.

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente EUROVIC ECOLOGIC.

Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar EUROVIC ECOLOGIC.

En paredes propensas a la aparición de humedad imprimir con Fungistop PLUS. Dejar secar totalmente

En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación. Dejar secar 12 horas.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola airless
Temperatura de aplicación	Superior a 7º C.
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	3-4 horas a 23ºC
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	Primera capa: 10-15% con agua. Segunda capa: 5-10%. Mezclar bien antes y después de la dilución
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	Envases de 1 L, 5 L y 15L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	12 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40ºC en envase original