

Ficha técnica	
Código de producto	0801
Edición	Abril 2021

EUROVIC® SATIN

Descripción del producto

Pintura plástica satinada de gran calidad para la decoración de paredes interiores y exteriores, techos, y superficies en las que se requiera una gran resistencia al frote húmedo, así como un bello aspecto satinado. Resistencia al frote húmedo clasificación según ISO 13300: CLASE 1.

Campo de aplicación

En paredes de interior y exterior en las que se requiera una buena cubrición y una alta resistencia a los roces con una alta lavabilidad.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno acrílico
Acabado	Satinado. Brillo 85°>40
Color	Blanco y colores de la gama EUROVIC DECOR SYSTEM
Densidad (kg/L)	1.35±0.05
Viscosidad Stormer (25°C)	115±2 KU
Secado	30-60 minutos al tacto a 23°C
Repintado	4-6 horas a 23°C
Rendimiento	En función de la absorción del sustrato 8-10 m ² por litro y mano.
VOC's (g/L)	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: 3.7 g/L
Contenido en sólidos	39-40% en volumen

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimir adecuadamente.

Yeso o Cemento: Con Plastimat E diluido un 10 - 15 %. En yesos proyectados: Plastimat GP.

Pladur: con Plastimat PD

Madera: SELLACRIL IMPRIMACION

Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX FZ-NV.

Galvanizado: GLOBAL PRIMER ó MAREPOX FZ-NV

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente EUROVIC SATIN diluido entre un 10-15% con agua. Aplicar la segunda mano a la dilución mínima que permita una correcta aplicación.

Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar EUROVIC SATIN. En paredes propensas a la aparición de humedad tratar previamente con FUNGISTOP PLUS.

En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación.

En superficies exteriores pulvulentas, limpiar y aplicar Imprimación Fondos Absorbentes.

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola y airless
Temperatura de aplicación	Superior a 7 °C
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	4-6 horas a 23 °C
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	5 – 15 %
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	0.75 L, 4 L y 15 L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas entre 5 y 40°C en envase original