

Ficha técnica	
Código de producto	0912
Edición	Julio 2011

IMPRIMACIÓN FACHADAS fijador al disolvente

Descripción del producto

Producto especialmente estudiado para utilizarlo como preparación de superficies difíciles en las que se necesita asegurar una perfecta adherencia de la pintura de acabado. Las cualidades más sobresalientes del producto son las siguientes:

- Poder de penetración
- Adherencia sobre el soporte
- Estabilidad a los álcalis
- Ligante de fondos pulverulentos
- Adherencia a las pinturas de acabado

Campo de aplicación

Se aplica sobre la mayoría de soportes, como pueden ser: fibrocemento, ladrillo, hormigón, pinturas viejas y revoques viejos.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero acrílico
Acabado	Mate o semimate en función de la absorción
Color	Incoloro
Densidad (kg/l)	0,8
Secado	30 minutos a 23°C
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	Será muy variable en función de la naturaleza del soporte; para yesos: aproximadamente 1,5 m ² /L, en cemento aproximadamente 5 m ² /L
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Contenido máx. en COV's al uso: 740 g/L
Volumen de sólidos	6%

Preparación de superficies

Debido a la gran cantidad de soportes y diferentes estados de los mismos, es imprescindible realizar los ensayos necesarios a fin de determinar el proceso a seguir y asegurar la máxima eficacia del producto.

Modo de empleo

Herramientas de aplicación	Brocha y rodillo
Temperatura de aplicación	No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C
Nº de manos	Normalmente es suficiente con una sola mano, pero sobre fondos muy absorbentes es conveniente repetir la aplicación.
Tiempo entre manos	24 horas
Diluyente adecuado	No requiere dilución
Limpieza de herramientas	Con Disolvente Universal Limpieza inmediatamente después de su utilización
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos

Envases

Formatos de envase	5 y 25 litros
--------------------	---------------

Almacenaje

Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas entre 5 y 40°C en envase original cerrado.
------------------------	--