

Ficha técnica	
Código de producto	0350
Edición	V01. Noviembre 2015

## SELLACRIL IMPRIMACION

### Descripción del producto

Imprimación al agua de naturaleza acrílica para el sellado de los poros de la madera y yeso con el fin de evitar la aparición de rechupados en la capa de acabado. Buena brochabilidad, excelente lijado y muy rápido secado. Baja olor.

### Campo de aplicación

Adecuada para imprimir superficies de madera y yeso en exteriores e interiores.

### Características técnicas

Naturaleza	Acrílica autorreticulable
Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad (kg/l)	1,36±0,01
Viscosidad	Ligeramente tixotrópica
Pigmentos	Bióxido de titanio y cargas funcionales
Secado	Al tacto: 20 minutos
Repintado	4 -72 horas
Rendimiento	9 - 10 m <sup>2</sup> por litro y mano
COV's	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/g): 30 g/L(2010). Contenido máx en COV's: 26 g/IL
% materia no volátil en volumen	50%

### Preparación de superficies

#### Superficies nuevas

**Madera:** lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar el polvo. Matar cantos vivos. Aplicar una mano de SELLACRIL IMPRIMACION sin diluir y dejar secar un mínimo de 4 horas antes de aplicar una segunda capa. Lijar suavemente y eliminar el polvo. A partir de una hora de aplicación se puede lijar. Aplicar una segunda mano de SELLACRIL IMPRIMACION para conseguir un aspecto más uniforme y un sellado total. Dejar secar 24 horas y acabar con un esmalte. Para una mejor protección de la madera contra humedades y/o pudrición se recomienda aplicar una impregnación protectora antes del SELLACRIL IMPRIMACION (consultar el Departamento Comercial de MVIC).

**Yeso:** Lijar ligeramente, limpiar y aplicar directamente SELLACRIL IMPRIMACION. Esperar 24 horas antes de la aplicación de la capa de acabado.

#### Modo de empleo

Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo.
Temperatura de aplicación	Superior a 5 °C
Nº de capas	1 - 2
Tiempo entre capas	mínimo 4 horas a 20°C.
Diluyente adecuado	Directamente al uso. En caso de dilución utilizar agua. Usar la mínima cantidad para lograr una buena aplicación.

Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.
<b>Envases</b>	
Formatos de envase	0.75 y 4 litros
<b>Almacenaje</b>	
Estabilidad en almacén	12 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 30°C en envase original cerrado.