

Ficha técnica	
Código de producto	0922
Edición	V04. Julio 2017

IMPRIMACION FONDOS ABSORBENTES

Descripción del producto

Producto a base de una emulsión de copolímero acrílico de partícula muy fina y de gran penetración diseñado para utilizarlo como preparación de superficies difíciles en las que se necesita asegurar una perfecta adherencia de la pintura de acabado. Las cualidades más sobresalientes del producto son las siguientes:

- Poder de penetración
- Adherencia sobre el soporte
- Ligante de fondos pulverulentos
- Adherencia a las pinturas de acabado
- Transpirable

Campo de aplicación

Imprimación para pinturas al agua. Especialmente indicado para soportes en mal estado y superficies porosas. Se aplica sobre la mayoría de soportes, como pueden ser: fibrocemento, ladrillo, hormigón, pinturas viejas y revoques viejos. Válida para interior y exterior.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno-acrílico
Aspecto	Blanco lechoso, una vez seco queda totalmente incoloro
Densidad (kg/l)	1,00 ± 0,02
Secado	Al tacto a 23°C: 30 minutos
Tiempo de repintado	Al cabo de 6 horas
Adherencia por tracción directa (UNE-EN 1542:1999)	3,3 MPa. Satisfactorio (UNE-EN 1504-2:2004).
Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN ISO 7783:2012)	S _d =0,3 m. Permeabilidad media. Clase I (UNE-EN 1504-2:2004).
Rendimiento	Muy variable en función de la porosidad y estado del soporte. Aproximadamente 7-10 m ² /L.
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's al uso: 0.1 g/L

Preparación de la superficie

Debido a la gran cantidad de soportes y diferentes estados de los mismos, es imprescindible realizar los ensayos necesarios a fin de determinar el proceso a seguir y asegurar la máxima eficacia del producto.

Modo de empleo

Herramientas de aplicación	Brocha y rodillo
Precauciones de aplicación	No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C ni con humedad superior al 80%. Evitar la aplicación a pleno sol o con riesgo de lluvia.
Nº de manos	Normalmente es suficiente con una sola mano, pero sobre fondos muy absorbentes es conveniente repetir la aplicación.
Tiempo entre manos	24 horas
Diluyente adecuado	Producto al uso. En caso de dilución usar agua.
Limpieza de herramientas	Limpiar con agua inmediatamente después de su uso

Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	4 y 15 litros
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	24 meses a temperaturas entre 5 y 40°C en envase original cerrado.