



## IRUXIL DECK

Fácil mantenimiento.  
Eficaz protección a la intemperie.  
Antideslizante\*.



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impregnante acuoso coloreado, capaz de aportar una excelente penetración en maderas de origen **tropical**. Sustituye con éxito a ciertos aceites que nutren la madera pero que no le aportan una eficaz protección contra las radiaciones solares y, por lo tanto, contra su degradación. Realza su belleza natural, coloreándola y protegiéndola contra el agrisamiento provocado por la fotodegradación. No es inflamable y cumple la normativa referida a la salud y al medioambiente.

### PROPIEDADES GENERALES

Muy fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y/o proyección aerográfica.  
Eficaz protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).  
Hidrófoba y nutre la madera.  
Tiene una buena elasticidad y adherencia.  
Gran estabilidad de color a la acción UV del sol.  
Rápido secado en maderas tropicales.  
Ausencia de olores durante la aplicación.



## CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Copa Ford Nº4	12"
Peso específico	1,050 gr/cm <sup>3</sup> .
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Color s/m.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	24 meses.
Rendimiento	12-16 m <sup>2</sup> /l (2X60-80 gr/m <sup>2</sup> )
Tiempos de secado (100 g/m <sup>2</sup> a 20°C y 60% de H.R)	1-2 h para repintar entre manos.
Deslizamiento UNE-ENV 12633	Clase 3, apto para tarima exterior

## APLICACIÓN

**Soporte y preparación:** Aplicable sobre todo tipo de maderas aptos para tarima exterior (Ipé, Cumarú, etc.). La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

**Aplicación:** El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color. Aplicar 2 capas de 60-80 gr/m<sup>2</sup>. Para un mejor acabado aplicar en la dirección de la veta de la madera. Lijar suavemente entre manos a intervalos de 1-2h. Evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. En caso necesario, diluir con agua.

**Mantenimiento:** Se realizará una vez se observen daños o síntomas de degradación, en función del tránsito será más o menos frecuente, mínimo una vez al año. Bastará con realizar una suave operación de lijado, limpiar los restos y proceder a la aplicación de una nueva mano de producto.

**Limpieza:** Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

## PRESENTACIÓN \*:



**OBSERVACIONES:** Observaciones: La máxima durabilidad se obtiene con los tonos más intensos (Castaño, Nogal y Nogal Oscuro). El tono Incoloro se recomienda en uso interior o en exterior solo si es combinado con el resto de colores.